



VITAL

Tuotenro.
66267

Styreenivapaa kevytkitti

Styreenivapaa ja monikäyttöinen kevyt polyesterikitti. Sopii sekä suurempiin että pieniin korjaustöihin sekä viimeistelyyn. Hyvä tarttuvuus, helppo hioa.

OMINAISUUDET

Tuotenumero: 66267
Pohja-aine: Tyydyttymätön polyesteri
Väri: Vaaleanvihreä
Ominaispaino: 1,0 kg/l 20°C
VOC: 24 g/l sekoitettuna
Tilavuus: 1 litra

SOPIVAT PINNAT

Vitalia voidaan käyttää teräkselle, galvanoiduille pinnoille ja polyesterille. Jos tarvitaan tehostettua suojaa, käytä epoksimerinin päälle. Ei sovi termoplastisille pinnoille eikä hiontavärien päälle.



PINNAN VALMISTELU

1. Tunnista pinta.
2. Prosessi:

PINNAN VALMISTELU		TERÄS	ALUMIINI	GALVANOITU	POLYESTERI UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

Maahantuoja:



Kolmenkulmantie 20 Puh. 03 - 345 0580
33470 Ylöjärvi Fax. 03 - 345 1075




www.jasper.fi
jasper@kenttuotteet.fi





VITAL

Styreenivapaa kevytkitti

ANNOSTELU

	Sekoitus-suhde 	Avoin aika 	Kuivuminen 
10°C	100:3	9'	30'
20°C		5'	25'
30°C		4'	15'

HIONTA

			Pienet alueet	Isot alueet	
	ALOITUS ↓ VIIMEISTELY	ORBIT	7 - 5 mm P120/150	P100	
				80 cm	P180
				80°C	P240
		5 - 3 mm	P220	P240	

HUOMIOITA

Älä käytä enempää kovetetta kuin suositellaan. Sekoita hyvin. VITAL tulee pinnoittaa pohjavärillä ennen lopullista pinnoitusta. Polyesterikitti ei kovetu alle +5°C lämpötiloissa.

TYÖKALUJEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut puhdistusliuottimella ennen kitin kovettumista.

TURVALLISUUS

Seuraa etiketin ohjeita. Lisätietoja löydät käyttöturvallisuustiedotteesta.

VARASTOINTI

Säilytä ilmastoidussa tilassa. Suojaa suoralta auringonvalolta. Säilytyslämpötila +5°C-+30°C. Säilyy avaamattomassa paketissa yhden vuoden valmistuspäivämäärästä.

Maahantuojaja:



Kolmenkulmantie 20
33470 Ylöjärvi

Puh. 03 - 345 0580
Fax. 03 - 345 1075

www.jasper.fi
jasper@kenttuotteet.fi