



Kronox 620 UHS nopea kirkaslakka

Korkeakiiltainen ja nopea 2K kirkaslakka ammattikäyttöön. Huippunopea kirkaslakka sekä paikkamaalauksiin että ylimaalauksiin. Voidaan kiillottaa jopa 5 h kuluttua ruiskutuksesta! IR-lampulla läpikuiva kuudessa minuutissa! Yhteensopiva Roberlo KX Hidas-, Standardi- ja Nopea-kovettajien kanssa.



Ominaisuudet

Pohja-aine:	2K Akryyli
Ominaispaino:	1,0 kg/l (20°C)
Kuivakalvon paksuus:	50-60 micronia 2 Kerrosta
Voc:	410 g/l Ruiskuvalmiina
Kiintoainepitoisuus:	59 % Ruiskuvalmiina
Riittoisuus:	9 m ² /l 50 micronia
Viskositeetti CF/4:	18-19 (20°C)

NEW FORMULA

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus	Myyntierä
69773	ROBERLO Kronox 620 2:1 NF	5 litraa	3 kpl
69772	ROBERLO Kronox 620 2:1 NF	1 litra	6 kpl
62639	ROBERLO KX44 uhs hidas kovettaja	2,5 litraa	3 kpl
62642	ROBERLO KX45 uhs standardi kovettaja	2,5 litraa	3 kpl
62645	ROBERLO KX46 uhs nopea kovettaja	2,5 litraa	3 kpl
62640	ROBERLO KX45 uhs standardi kovettaja	500 ml	12 kpl
62643	ROBERLO KX46 uhs nopea kovettaja	500 ml	12 kpl

Oheistuotteet

Ruiskuta Kronox 620 pohjaväriin päälle vasta valmistajan ilmoittaman välihaihdunnan jälkeen.

KX44 Hidas kovettaja
KX45 Standardi kovettaja
KX46 Nopea kovettaja










LAMPOTILA (°C)	KOVETTAJA	
	KOVETTAJA	KOVETTAJA
< 18	KX46	KX46
18 – 28	KX45 - KX46	KX45 - KX44
> 28	KX44-KX45 Max. 4 paneelia	

Sekoitussuhteet










KRONOX 620	A + B		S	
			20°C	
KX44	100:50 tilavuudesta			1,5 h
KX45	100:52 painosta	2 : 1	18-19" F/4	1,5 h
KX46				1 h

Ruiskutus



	 mm	 bar	 cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20	1/2 kerrosta +1-2	Välihaihdunta 5-10 min
	1,3-1,5	4	15 - 20		
 HVLP	1,2-1,3	2	10		

Kuivumisajat

20° C						50° C		Short wave IR		
									FLASH OFF	FULL BAKE
KX44	20'	1h15'	2h	2h30'	5h	KX44	15'	LIGHT	4'	6'
KX45	15'	1h	2h	2h30'	5h	KX45	10'	DARK	3'	5'
KX46	14'	45'	1h30'- 1h45'	2h15'	5h	KX46	5-10'	METALLIC	4'	6'

TYÖKALUJEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut puhdistustinnerillä ennen tuotteen kovettumista.

TURVALLISUUS

Noudata käyttöohjeita. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

VARASTOINTI

Säilytä ilmastoidussa tilassa, suojaa auringonvalolta. Lämpötila +10°C and +50°C.