

## Patch 'n' Bond Steel 2



**Korjaa teollisuuden vuotavia putkistoja sekä eri tyyppisiä rautametalleja helposti ja nopeasti.**

Pakkaus: 86694, tuubi

### Ominaisuudet & Edut

- Nopeatoiminen - Kuivuu alle 10 minuutissa
- Täysi lujuus tunnissa
- Voidaan sahata, hioa, porata, viilata ja maalata
- Helppokäyttöinen
- Yleiskäyttöinen, liittää kaikki metallit
- Kuivuu tummaharmaaksi metallimaiseksi massaksi
- Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Kestää vettä, kemikaaleja ja äärimmäisiä lämpötiloja
- Ei kutistu tai vetäydy
- Ei tulenarka, ei sisällä liuottimia tai VOC-aineita, ei eritä myrkyllisiä kaasuja

### Käyttökohteet

Takaa luotettavan korjauksen:

- Vesiputkiin ja putkiliitoksiin
- Öljy- ja vesisäiliöihin
- Polttoaineputkiin ja kaasuttimiin
- Vaihdelaatikon koteloihin
- Jäähdyttimiin
- Eristystöihin
- Halkeamiin ja metallin haurastumiin

Korjaa:

- Teollisuuden vuotavat putket
- Koneen osat
- Ruosteen vahingoittamat metallit
- Hiusmurtumat
- Työkalut

### Käyttöohjeet

1. Karhenna ja puhdista korjattava alue ennen käyttöä.
2. Leikkaa tai taita irti tarvittava määrä Patch 'n' Bondia.
3. Sekoita sormilla vaivaten kunnes väri tasoittuu. Mikäli sekoittaminen tuntuu hankalalta, lämmitä tuote huoneenlämpöön tai hieman yli.
4. Käytä korjattavaan kohteeseen 2 minuutin kuluessa sekoittamisesta. Täytä pienetkin halkeamat ja reiät, ja poista ylimääräinen aine, mieluiten vedellä kostutetulla työkalulla.

Käytettäessä kosteaan tai märkään kohteeseen, paina tuotetta voimakkaasti korjattavaan kohteeseen, kunnes liitos alkaa kovettua. Tuotteella on 3-5 minuutin työstöaika.

## Patch 'n' Bond Steel 2

## Tekniset tiedot

<b>Tuotenumerot</b>	86025	<b>Kemikaalisieto:</b>	Hiilivedyt ja halogeenihiilivedyt, ketonit, alkoholi, esterit, vesisuolaliuokset, laimeat hapot ja emäkset
<b>Tuotenimi:</b>	Patch 'n' Bond Steel	<b>Sähköinen vastus:</b>	30 000 Megaohmia
<b>Pakkaus:</b>	114 g tuubi	<b>Shore D kovuus:</b>	70-80
<b>Hyllyikä:</b>	24 kk	<b>Kutistuminen:</b>	< 1 %
<b>Väri/koostumus:</b>	Tumman harmaa kitti	<b>VOC:</b>	0 g/l
<b>Puristuslujuus:</b>	55 Mpa (8000 psi - 560kg/cm <sup>2</sup> )	<b>Lämmönkesto:</b>	-40°C - 120 °C jatkuva, 150°C hetkellinen
<b>Kuivuminen:</b>	1 h, lopullinen lujuus 24 h		

## Liittyvät Tuotteet

Soft Surface Cleaner, Acrysol, KENT hiomatuotteet

## Työsuojelu

EU-direktiivien mukainen merkintä: Tuote on luokiteltu ja merkitty EY-direktiivien/GesStoffV-määräysten mukaisesti.

## Vaaramerkinnät:

Haitallinen  
Xn

R36/38: Ärsyttää silmiä ja ihoa.

R43: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

R52/53: Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haitta-vaikutuksia vesiympäristössä.

## Vinkit:

Saadaksesi parhaan lopputuloksen, kostuta sormesi ennen vaivaamista. Näin tuote sekoittuu, käyttäytyy ja kuivuu paremmin. Poista ylijäämäaine ennenkuin kovettuminen alkaa.