



# Semi-Flexible Epoxy Adhesive

Erittäin voimakas epoksiliima. Loistava ratkaisu huomaamattomuutta vaativiin lievästi joustaviin korjauksiin. Sopii erityisen hyvin koripaneelien saumojen päälle ennen kittausta.



## Ominaisuudet & Edut

- Lyijytön vaihtoehto tinajuotoksille **koripaneelien saumojen päälle ennen kittausta**
- Ei vaadi primeria
- Kuivuu lievästi joustavaksi - Kestää iskuja ja värinöitä
- Monipuoliset käyttökohteet - Toimii sekä ohuina että paksuina kerroksina
- Kätevästi hiottavissa
- Kestää hyvin teollisuusliuottimia
- Yhteensopiva useimpien värijärjestelmien kanssa
- Tarttuu erityisen hyvin useimmille muoveille
- Voidaan kuivata myös infrapunalla
- Ei kutistu, halkeile, tai muuta muotoaan

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus / Myyntierä
86448	KENT Semi-Flexible Epoxy Adhesive, harmaa	50 ml, 2K-patruuna / 12 kpl
86031	KENT Sekoitussuutin 50 ml,	12 kpl pussi
86659	KENT 2K Plastic Dispenser Gun (50 ml)	1 kpl

## Käyttökohteet

Semi-Flexible Epoxy Adhesive sopii liimaustöihin metallille, gelcoatille, muoveille, ja muille pinnoille. Semi-Flexible Epoxy Adhesiven avulla voi korjata erittäin syviä naarmuja useilla pinnoilla. Sopii käytettäväksi esim. Mini Stapler Kit -muovinitojan kanssa korjaustöihin. Voidaan käyttää myös viimeistelykelpoisena täyteaineena. **Sopii tinajuotosta vastaaviin asennuksiin ja esimerkiksi autokoritöihin (teräs ja alumiini) kitin alle.**

## Käyttöohjeet

1. Hio P120 hiomapaperilla.
2. Puhdista kohde KENT Acrysolilla tai Soft Surface Cleanerilla ja anna kuivua.
3. Kiinnitä sekoitussuutin ja pursota ainetta esim. paperille. Jätä ensimmäiset muutama senttimetriä ainetta käyttämättä, jotta varmistust että aine on sekoittunut kunnolla.
4. Annostele kohteeseen.
5. Mikäli lämpötila on alle 15°C, lämmitä liimattuya kohdetta lämpöpuhaltimella tai infrapunalla muutaman minuutin ajan käynnistääksesi kuivumisprosessin.
6. Hiontavalmis 30 min (20°C)
7. Kittaa ja maalaa.



## Tekniset tiedot

<b>Pohja-aine:</b>	Epoksiivisteaine + Epoksikovettaja
<b>Koostumus:</b>	Valumaton tahna
<b>Väri:</b>	Sekoitetuna harmaa
<b>Varastointi:</b>	24 kk
<b>Tullin tariffikoodi:</b>	39073000
<b>VOC:</b>	6 g/l

---

<b>Kuivumismekanismi:</b>	Kovettava hartsi
<b>Ominaispaino:</b>	1,6 g/l
<b>Avoin aika:</b>	3-5 min (20°C)
<b>Hiottavissa:</b>	25-35 min (20°C) 15 min (IR) 7 min (60°C)
<b>Maalattavissa</b>	60 min (20°C)
<b>Läpikuiva:</b>	60 min (20°C)
<b>Lämmönkesto:</b>	-30 - +100°C
<b>Käyttölämpötila:</b>	+15 - +35°C
<b>Vetolujuus:</b>	13 MPa
<b>Kemikaalienkesto:</b>	Erittäin hyvä