



PRELOCK kierrelukite GREEN

Keskivoimakas erinomaisesti tunkeutuva kierrelukite, jopa jo koottuihin kohteisiin. Sopii kaikille metallikierteille.



Ominaisuudet & Edut

- Tunkeutuu kierteille kapillaariominaisuutensa ansiosta - **Sopii jo koottuihin kohteisiin**
- Korkea lämmönkesto, +180°C
- Erinomainen öljynkesto - Toimii jopa rasvaisille tai likaisille pinnoille
- Sopii käytettäväksi sellaisenaan sekä aktiivisille että passiivisille metalleille
- Vaaraton käyttäjälle ja ympäristölle
- NSF-hyväksytty - Sopii käytettäväksi elintarvikekohteissa

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus
86542	Prelock	50 ml pullo
86545	Anaerobic Activator	200 ml aerosoli

Käyttökohteet

Prelock sopii kaikkien jo koottujen kohteiden kierrelukitukseen M12-kierteille asti. Sopii erityisesti ennaltaehkäisevään huoltoon. Tukki hitsauskohteiden ja muiden metallikohteiden huokosia. Kovettuu hapettomassa tilassa. Käytä KENT Anaerobic Activatoria kovettumisen nopeuttamiseksi. Prelockia voidaan käyttää jopa lievästi epäpuhtaille tai rasvaisille pinnoille.

Käyttöohjeet

1. Kiristä haluttuun momenttiin.
2. Annostele Prelockia pultin ja mutterin liitoskohtaan. Prelock tunkeutuu itsestään kierteisiin.
3. Älä liikuta kappaleita.
4. Alhainen paineenkesto saavutetaan 3-4 tunnissa olosuhteista riippuen. Läpikuiva 24 h kuluttua.





Tekniset tiedot

Pohja-aine:	Anaerobinen metakrylaattiharts
Koostumus:	Kapillaarineste
Väri:	Neonvihreä
Varastointi:	12 kk (@ 23°C)
Tullin tariffikoodi:	3506 99 00
VOC:	0 g/l

Kuivumismekanismi:	Anaerobinen
Viskositeetti (Brookfield):	22-55 mPa.s
Ominaispaino:	1,06-1,10 g/ml
Kiirteen enimmäiskoko:	M12
Käsittelykuiva:	35-45 min
Alustava kovettuminen:	3-4 h
Läpikuiva:	12-24 h
Irrotusmomentti:	25-35 Nm
Lukituksenkesto:	35-45 Nm
Lämmönkesto:	-55 - +180°C
Luokitus:	NSF P1 (155139)

KEMIKAALINKESTO

Hyvä kestävyys:	Rikkihappo 24 % (akkuvesi) Suolahappo 37 % Ketonit, diesel, bensiini, alkoholi, glykolit, vesi, suolavesi, jarruneste, moottoriöljy
------------------------	--

