



# KENT MS SEAL painepakkaus kahvalla 200 ml, musta

Korkealuokkainen ms-polymeriliima helppokäyttöisessä kahvallisessa painepakkauksessa. Tarttuu erinomaisesti useimmille materiaaleille ja säilyy elastisena. Erinomaiset tiivistysominaisuudet.



## Ominaisuudet & Edut

- Täysin käyttövalmis pakkaus, ei tarveta puristimille
- Loistava tarttuvuus lähes kaikkiin materiaaleihin
- Ei kutistu tai valu
- Myrkytön, ei sisällä isosyanaattia
- Korkealaatuisen rakenteen ansiosta ei veny teippauksia poistettaessa märkänäkään
- Kuivuu ja tarttuu jopa kosteissa olosuhteissa
- Voidaan käyttää jopa veden alla
- Voidaan ylimaalata
- Neutraali ja hajuton, kuivuu nopeasti
- Pysyvästi elastinen, kestää erittäin hyvin UV-säteilyä

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
86651	KENT MS Seal painepakkaus kahvalla, musta	200 ml painepakkaus, 12 kpl
86717	KENT MS Seal painepakkaus irtosuuttimet	6 kpl /pussi, 1 pussi

## Käyttökohteet

- Kiinnittyy hyvin: alumiini, kupari, messinki, ruostumaton teräs, galvanoidut, pulverimaalatut, lasi, puu, useimmat muovit, keramiikka jne.
- Hitsisaumoihin, ikkunatiivistyksiin, lattioihin ja paneeleihin, kattotyöt ja wc-tilat, kivi, useimmat muovit
- Kiinnikkeet, yleisliimaukset
- Kosteiden tilojen, veneiden korjaus jne.
- Ajoneuvojen ovet, tukikotelot ym. saumat, lokasuojat, tavaratilan lattiat



## Käyttöohjeet

1. Puhdista teipattava alue KENT Soft Surface Cleanerilla. Poista pöly ja rasva, ja anna kuivua.
2. Annostele MS Sealeria tarpeen mukaan pinnalle.
3. Voidaan ylimaalata liiman nahkoituttua (n 30 min normaaliolosuhteissa), kuitenkin max 4h kuluessa.
4. Lopullinen lujuus 24 h (+23°C)

**Älä käytä happovärejä MS Sealin (painepakkauksessa) päälle.**

## Tekniset tiedot

### KENT MS Seal painepakkaus kahvalla musta, 200 ml

<b>Pohja-aine:</b>	MS-polymeeri
<b>Koostumus:</b>	Tasainen paksu tahna
<b>Väri:</b>	Musta
<b>Varastointi:</b>	12 kk
<b>Tullin tariffikoodi:</b>	3214 1010
<b>VOC:</b>	0 g/l
<b>Kuivumismekanismi:</b>	Ilmankosteus
<b>Nahkoittuminen:</b>	10-15 min (23°C)
<b>Avoin aika:</b>	10 min (23°C)
<b>Kuivumisnopeus:</b>	3 mm (23°C) /24 h
<b>Kovuus Shore A:</b>	60 (DIN 53505)
<b>Asennuslämpötila:</b>	+5...+40°C
<b>Lämmönkesto:</b>	-40...+90°C
<b>Vetolujuus:</b>	2,6 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
<b>Murtovenymä:</b>	300 % DIN53504
<b>Täyttö:</b>	2-20 mm, käytä tukea yli 10 mm täyttöihin
<b>Sertifikaatit:</b>	Rakennus - CE EN 15651-1,3:2012