



# RUST CONVERTER 500 ml

Rust Converter muuntaa ruosteen ja muodostaa happea läpäisemättömän kerroksen. Pinnoita kuivumisen jälkeen esim KENT Epoxy Primerilla ennen maalaustöitä.



## Ominaisuudet & Edut

- Helppo, nopea ja riittoisa
- Ei tarve pyyhkiä, levittää eikä sivellä
- Muodostaa eheän happea läpäisemättömän pinnan

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus	Myyntierä
86878	Rust Converter 500 ml aerosoli	aerosoli, 500 ml	12 kpl

## Käyttökohteet

Rust Converter aerosoli sopii pintakäsittelyaineeksi ruostuneille pinnoille. Koostumuksensa ansiosta muodostaa ruosteesta ja metallista yhtenäisen pinnan joka voidaan pinnoittaa. Korkean lämmönkestonsa ansiosta kestää jopa 180°C lämpöä. Sopii ammattikohteisiin mm. koneissa, maatyökoneissa, säiliöiden valmistuksessa, teräsrakenteissa ja ajoneuvojen kunnossapidossa.

## Käyttöohjeet

1. Poista irtonainen ruoste ja lika, rasva, öljy ja muut epäpuhtaudet.
2. Ravista hyvin ennen käyttöä. Suihkuta 20-30 cm etäisyydeltä.
3. Suihkuta 2-3 ohutta kerrosta ilman välihaihduntaa.
4. Annan kuivua 20 min (pölykuiva).
5. Hio ennen pinnoitusta. Suosittelemme korroosiosuoja-ainetta, esim KENT Epoxy Primer.



## Tekniset tiedot

### 86878 Rust Converter 500 ml aerosoli

<b>Pakkaus:</b>	Aerosoli 500 ml
<b>Koostumus:</b>	Tanniinihappo, polyvinyylibutyraaliharts, fenoliharts, liuotin ja vesi
<b>Varastointi:</b>	24 kk
<b>Tullin tariffikoodi:</b>	32099000
<b>VOC:</b>	546 g/l
<b>pH:</b>	3
<b>Kuivumisaika:</b>	12-20 h
<b>Pölykuiva:</b>	20 min
<b>Kerroksia:</b>	3
<b>Salt spray test:</b>	DIN 53209: Ri 0 (no rust); DIN 53209: M0 G0 (no blistering)
<b>Käyttölämpötila:</b>	+8...+25°C
<b>Lämmönkesto:</b>	-30...+180°C
<b>Kiintoainepitoisuus:</b>	27 %