



2K Superbond Flex- pikaliima

Erittäin joustava 2K-pikaliima liikkuvuutta vaativiin pieniin korjauksiin.



Ominaisuudet & Edut

- Maksimaalinen joustavuus - Jopa 200% venymä kovettuttuaan
- Hajuton - ei ärsytä, ei haise, ei kuki
- Iskuja ja värinää vaimentava - ideaali kohteisiin jotka venyvät tai tärisyvät
- Täyttää jopa 5mm raot - voidaan käyttää liimaamiseenkin epätasaisilla pinnoilla
- Liima ja aktivaattori samassa - ei tarvitse erillistä aktivaattoria.

Tuotenro.	Tuotenimi	Myyntierä, pakkaus
86921	KENT 2K Superbond Flex	6 kpl, 2K patruuna 10 g
86684	KENT Sekoitussuutin 2K Superbond	Pussi, 10 kpl/pussi

Käyttökohteet

2K Superbond Flex on pikaliima joka pysyy elastisena ja joustavana kovettumisen jälkeenkin. Se tarttuu moniin eri materiaaleihin erittäin tiukasti, ideaali etenkin kohteissa joissa värinää ja liikkuvuutta. Sitä voidaan käyttää myös keramisilla - ja lasipinnoilla.

2K Superbond Flexillä voidaan myös täyttää rakoja jopa 5mm asti kohteissa joissa täydellinen kovettuminen vaaditaan.

2K Superbond Flexiä voidaan käyttää pystysuorissa ja päänpäällisilläkin pinnoilla koska se ei valu.



Käyttöohjeet

1. Parhaan tuloksen saamiseksi käsiteltävien pintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä liasta, vahoista, öljyistä jne. Käytä KENT Acrysolia tai KENT Soft Surface Cleaneria
2. Käytä mahdollisuuksien mukaan suojakäsineitä
3. Aseta sekoitussuutin ja purista muutama tippa ulos.
4. Levitä tasaisesti vain toiselle pinnalle. Yhdistä liimattavat pinnat 1minuutin aikana, ja asettele kohdilleen 30-45sekunnissa.
5. Purista liimattavia osia yhteen noin 30sek ajan varmistaaksesi että liima levittyy tasaiseksi kerrokseksi. Odota 5-10min ennen käsittelyä
6. Käytön jälkeen hävitä sekoitussuutin ja laita korkki kiinni.

TEKNISET TIEDOT

Pohja-aine:	Metoksietyylisyaaniakrylaatti
Koostumus:	Geeli
Väri:	Läpikuultava
Varastointi:	12 kk (kasvattaaksesi varastointiaikaa säilytä kuivassa alle 80°C. Käyttö vasta huoneenlämmössä.)
Tullin tariffikoodi:	35061000
VOC:	61 g/l
Kuivumismekanismi:	Sekoittuen
Sekoittumissuhde:	4:1
Ominaispainot:	Osa A 1,2 g/ml Osa B 1,2 g/ml
Viskositeetti (Brookfield):	Osa A 100000 - 190000 mPa Osa B 80000 - 110000 mPa
Kovuus Shore A:	76
Lämmönkesto:	-20°C - +80°C
Maksimitäyttö:	5 mm
Kuivumisaika:	Kevyt teräs: 25-40 sek Alumiini A5754: 60-70 sek Polykarbonaatti: 60-100 sek ABS: 40-80 sek Puu (mänty): 70-170 sek Puu (pyökki): 60-110 sek Täysi lujuus 24 h
Repäisylujuus:	Kevyt teräs: 6-13 N/mm ² Alumiini A5754: 6-9 N/mm ² Polykarbonaatti: 4-9 N/mm ² ABS: 7-12 N/mm ² Puu (mänty): 4-9 N/mm ² Puu (pyökki): 3-7 N/mm ²