



SCREENFIX 30

Screenfix 30 on isosyanaattivapaa, erittäin sitkeä, yksikomponenttinen tuulilasiliima. Screenfix 30 on TÜV:n sertifikaatin mukaisesti 30 min kuluttua ajovalmis ajoneuvoissa, joissa on kaksi turvatyynyä.



Ominaisuudet & Edut

- Markkinoiden vahvin myrkytön tuulilasiliima
- 1K - Yksinkertainen asentaa
- Ei tarvetta primerille
- Ei esilämmitystä
- TÜV sertifikaatti FMVSS212 standardin mukainen suorituskky
- Ajovalmis 30 minuutin kuluttua asennuksesta
- Isosyanaattivapaa - ei vaaraa terveydelle
- Helppo asentaa, ei vaadi esilämmitystä tai primeria joten aikaa säästyy
- Nopea - mahdollistaa asennuksen asiakkaan odottaessa
- Sopii nykyaikaisille lasille joissa integroitu antenni

Tuotenro.

Tuotenimi

Pakkaus, myyntierä

88030

Screenfix 30

290 ml patruuna, 12 kpl

Käyttökohteet

Suunniteltu erityisesti henkilöautoille, rekoille ja busseille. Screenfix 30 soveltuu kaikkien ajoneuvojen etu-, taka- ja sivuikkunoiden liimakiinnitykseen. TÜV-sertifikaatin mukaisesti ajovalmis 30 minuutin kuluttua asennuksesta. Screenfix 30 on myös huippulaatuinen yleisliima, joka sopii erinomaisesti metallin, lasin, useimpien muovien, puun, lasikuidun, keramiikan, betonin, tiilen ja polyesterin liimaamiseen.



Käyttöohjeet

1. Lyhyen metodin vaihdossa jätä vanhaa liimaa n. 2-4 mm kerros,
2. Puhdista tuulilasi esimerkiksi Soft Surface Cleanerilla sekä liimapinnat KENT Screenprep Wipella.
Lisää Screenfixiä n. 9-11 mm korkea palko puhtaalle maalipinnalle tai vanhan liiman päälle. (HUOM! Jos vanha liimapinta on avoimena yli 2 h, aktivoi/puhdista liimapinta KENT Screen Prep Wipellä.) Odota, että liuotin haihtuu pinnoilta. Vaihtoehtoisesti voit lisätä liiman puhtaalle lasipinnalle.
3. Aseta lasi paikoilleen 10 minuutin kuluessa.
4. Poista kaikki ylimääräinen liima puhtaalla kankaalla. Älä käytä liuottimia.
5. Pitkässä metodissa vanha liima poistetaan kokonaan. Käytä tällöin KENT MS Preppiä käyttöohjeen mukaan. Uusi liima asennetaan uuden lasin ja puhtaan maalipinnan väliin. Liimapalko saa tällöin olla tarvittaessa 17 mm paksu.

Tekniset tiedot

Screenfix 30 290 ml

Pohja-aine:	MS-polymeeripohjainen liima
Koostumus:	Tasainen paksu tahna
Väri:	Musta
Varastointi:	18 kk
Tullin tariffikoodi:	3214 1010
VOC:	0 g/ml
Kuivumismekanismi:	Ilmankosteus
Ominaispaino:	1,5 g/ml
Nahkoituminen:	15 min (20°C / 50%RH)
Avoin aika:	< 5 min (20°C / 50%RH)
Läpikuiva:	24 h
Kuivumisnopeus (24 h):	3 mm (20°C / 50%RH)
Kovuus Shore A:	60 (DIN 53505)
Tilavuudenmuutos:	< 3 % (DIN 52451)
Käyttölämpötila:	+5°C - +35°C
Lämmönkesto:	-40°C - +120°C, hetkellisesti (30 min) +180°C
Tuorelujuus:	1300 Pa
Vetolujuus (100 %):	2,3 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Vetolujuus (murtuma):	2,9 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Murtovenymä:	250% (DIN 53504 / ISO 37)
Repäisyjujuus:	2,4 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)
Vetoleikkauslujuus:	16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)
Sähkönvastustus:	1,50E+10 Ωcm (DIN EN 60243)
Pintaresistanssi:	2,49E+11 Ωsq (DIN EN 60243)
Dielektrinen lujuus:	>10 kv/mm (DIN EN 60243)