

SCREENFIX 150

Screenfix 150 on yksikomponenttinen tuulilasiliima. Screenfix kuivuu ajovalmiiksi 150 minuutissa TÜV:n sertifiikaatin mukaisesti ajoneuvoissa joissa on kaksi turvatyynyä.



Ominaisuudet & Edut

- Yksikomponenttinen liima
- Ei tarvetta primerille - Ei esilämmitystä
- TÜV sertifiikaatti FMVSS212 standardin mukaisesti: 150 minuutin ajovalmius kahden turvatyynyn ajoneuvoilla
- Isosyanaattivapaa - ei vaaraa terveydelle
- Helppo asentaa, ei vaadi esilämmitystä tai primeria joten aikaa säästyy
- Sopii nykyaikaisille laseille joissa on integroitu antenni
- Erinomainen tuorelujuus

Tuotenro.

Tuotenimi

Pakkaus, myyntierä

88150

Screenfix 150

290 ml patruuna, 12 kpl

Käyttökohteet

Suunniteltu erityisesti henkilöautoille, rekoille ja busseille. Tuote soveltuu kaikkien ajoneuvojen etu-, taka- ja sivuikkuinoiden liimakiinnitykseen. Screenfix 150 on markkinoiden ainut TÜV:n sertifioima tuulilasiliima, joka on ajovalmis 150 minuutissa kahden turvatyynyn ajoneuvoissa. Screenfix 150 on myös huippulaatuinen yleisliima, joka sopii erinomaisesti metallin, lasin, useimpien muovien, puun, lasikuidun, keramiikan, betonin, tiilen ja polyesterin liimaamiseen.



Käyttöohjeet

1. Lyhyen metodin vaihdossa jätä vanhaa liimaa n. 2-4 mm kerros,
2. Puhdista tuulilasi esimerkiksi KENT All Purpose Foam Cleanerilla sekä liimapinnat KENT Screenprep Wipella. Lisää Screenfixiä n. 9-11 mm korkea palko puhtaalle maalipinnalle tai vanhan liiman päälle. **(HUOM! Jos vanha liimapinta on avoimena yli 2 h, aktivoi/puhdista liimapinta KENT Screen Prep Wipellä.)** Odota, että liuotin haihtuu pinnoilta. Vaihtoehtoisesti voit lisätä liiman puhtaalle lasipinnalle.
3. Aseta lasi paikoilleen 10 minuutin kuluessa.
4. Poista kaikki ylimääräinen liima puhtaalla kankaalla. Älä käytä liuottimia.
5. Pitkässä metodissa vanha liima poistetaan kokonaan. Uusi liima asennetaan uuden lasin ja puhtaan maalipinnan väliin. Liimapalko saa tällöin olla tarvittaessa 17 mm paksu.

Tekniset tiedot

Screenfix 150 290 ml

Pohja-aine:	MS-polymeeri
Koostumus:	Tasainen paksu tahna
Väri:	Musta
Varastointi:	18 kk
Tullin tariffikoodi:	3214 1010
VOC:	0 g/ml
Kuivumismekanismi:	Ilmankosteus
Ominaispaino:	1,5 g/ml
Nahkoittuminen:	15 min (20°C / 50%RH)
Avoin aika:	< 5 min (20°C / 50%RH)
Läpikuiva:	24 h
Kuivumisnopeus:	3 mm (20°C / 50%RH)
Kovuus (Shore A):	60 (DIN 53505)
Käyttölämpötila:	+5°C - +35°C
Lämmönkesto:	-40°C - +120°C, hetkellisesti (30 min) +180°C
Tuorelujuus:	300 Pa
Vetolujuus:	2,3 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Vetolujuus (murtuma):	2,9 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Murtovenymä:	250% (DIN 53504 / ISO 37)
Repäisyjuuri	2,4 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)
Sähkön	>10 ¹¹ Ωcm (DIN 53482)