

TUOTESELOSTE

DUAL MATT HS on erittäin monikäyttöinen 2K mattalakka ajoneuvo- ja teollisuuden tarpeisiin.



Voidaan sekoittaa muihin Roberlon lakkoihin, jolloin mattauksen taso/satiinipintaa voidaan säätää. Sopii erityisen hyvin paikkamaalauksiin. Antaa erittäin kestävä lopputuloksen.

TEKNISET TIEDOT

Tuote:	Akryyli 2K
Väri:	Läpikuultava
Ominaispaino:	1,0 kg/l 20C
Viskositeetti CF/4:	18-20" 20C
Kuivan kalvon paksuus:	25-35 mic (2 kerrosta)
VOC:	496 g/l
Kiinteät aineet:	52%

OHEISTUOTTEET

KX44 Hidas kovete, KX45 Normaali kovete, KX46 Nopea kovete, S322 Tinneri, S324 Hidas tinneri

			
T° (°C)	KOVETE	KOVETE	TINNERI
< 18	KX46	KX46	S322
18 - 25	KX45- KX46	KX45	S322
> 25	KX45	KX44	S324

VALMISTELU

Sekoita DUAL MATT HS perusteellisesti, lisää sen jälkeen lisäaineet. Muista myös sekoittaa lisäaineet perusteellisesti noudattaen sekoitussuhteita. Sekoita vielä kerran ennen käyttöä.

KÄYTTÖ

DUAL MATT HS			20°C										
KX45	100:33:15 Weight	3:1+15%	18-20" F/4	3h	mm	bar	cm						
					1,2-1,3	2-2,5	15 - 20		1,5-1,7	2-3	15 - 20	2 coats	5'
						1,2-1,3	2-2,5	10					

Ennen toisen kerroksen lisäämistä odota että välihaihdunta aika on kulunut.

KUIVUMISAJAT

20° C					60° C		Short wave - IR		
								FLASH OFF	FULL BAKE
KX45	20'	3h	5h	7h	KX45	30'	LIGHT	5'	10'
							DARK	4'	8'
							METALLIC	5'	10'

Ilman lämpötila vaikuttaa lopulliseen kiiltoon kuin myös uunitus ja muut nopeutetut kuivumismenetelmät.

SEKOITUS JA KIILTOTAULUKKO

KIILTO	KIILTO % (^60C)	KRONOX JA UNIX		
		KIILTÄVÄ KIRKASLAKKA	DUAL MATT	MATTAUS LISÄAINE UB-100
PUOLIKIILTÄVÄ	50-75	20	80	-
SATIINI	40-50	10	90	-
PUOLIMATTA	30-40	5	95	-
MATTA	20-30	0	100	-
EXTRAMATTA	10-20	0	95	5
ULTRAMATTA	<10	0	90	10

Yleisesti lakan kiiltoasteeseen vaikuttavat erityisesti:

- Kalvon paksuus
- Kerrosten määrä
- Tinneri
- Kuivumisolosuhteet
- Käsiteltävä pinta

HUOMIOITA

Kosteus vaikuttaa lakkoihin merkittävästi joten kaikki käytössä olevat pinnat ja työvälineet oltava täysin kuivia. Sulje kovetinpurkki välittömästi käytön jälkeen.

Kun suhteellinen kosteus on yli 70% ja/tai lämpötila on alle +10C on suositeltavaa kuivata 60C. Ohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää. Kerrosten määrä vaikuttaa lopputulokseen ja kiillon määrään. Identtisen sävyn saamiseksi suositeltavaa tehdä etukäteen mallisävykortti ennen varsinaista korjausta jotta 'kova raja' pysyy identtisenä. Käytä aina maskiteippiä joka ei jätä liimajämiä.

Kun käytät mattalakkaa on erittäin tärkeää pitää käsiteltävät alueet mahdollisimman puhtaina. HUOMIO: Likaa ja pölyä ei voida poistaa mattalakkapinnasta jälkeensä hiomalla. Kiillottaminen vain haittaa halutun lopputuloksen kiiltoastetta. Säilytys +5 - +30C, TAKUU 1vuosi avaamisesta

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Käytä tinneriä puhdistukseen.

TURVALLISUUS

Noudata ohjeita ja tarpeen mukaan tarkista Käyttöturvatieote