



# Kronox 520 UHS 2:1, kirkaslakka

Kronox 520 on korkean kiintoainepitoisuuden omaava kirkaslakka, joka on erittäin helppo ruiskuttaa. Tuote tasaa hyvin itsensä eikä valu helposti. Kronox 520 kiilto on vertaansa vailla ja sitä suositellaan osa- ja jopa ylimaalauksiin.



## Ominaisuudet

<b>Pohja-aine:</b>	2K Akryyli
<b>Väri:</b>	Väritön
<b>Ominaispaino:</b>	1,0 kg/l (20°C)
<b>Kuivakalvon paksuus:</b>	50-60 micronia 2 Kerrosta
<b>Voc:</b>	411 g/l Ruiskuvalmiina
<b>Kiintoainepitoisuus:</b>	55 % Ruiskuvalmiina
<b>Riittoisuus:</b>	9-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Viskositeetti CF/4:</b>	21" (20°C)



Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus	Myyntierä
<b>69943</b>	<b>ROBERLO Kronox 520 UHS 2:1</b>	<b>1 litra</b>	<b>12 kpl</b>
<b>69944</b>	<b>ROBERLO Kronox 520 UHS 2:1</b>	<b>5 litraa</b>	<b>3 kpl</b>
62639	ROBERLO KX44 uhs hidas kovettaja	2,5 litraa	3 kpl
62642	ROBERLO KX45 uhs standardi kovettaja	2,5 litraa	3 kpl
62645	ROBERLO KX46 uhs nopea kovettaja	2,5 litraa	3 kpl
62640	ROBERLO KX45 uhs standardi kovettaja	500 ml	12 kpl
62643	ROBERLO KX46 uhs nopea kovettaja	500 ml	12 kpl

## Oheistuotteet





Ruiskuta Kronox 520 pohjaväriin päälle vasta valmistajan ilmoittaman välihaihdunnan jälkeen.

KX44 Hidas kovettaja  
KX45 Standardi kovettaja  
KX46 Nopea kovettaja











			
T° (°C)	KOVETTAJA	KOVETTAJA	TINNERI
< 18	KX46	KX45-KX46	S322
18 - 25	KX45- KX46	KX45	S322-S324
> 25	KX44-KX45	KX44	S322-S324

## Sekoitusuhteet

Kronox 520					20°C	
KX44	100:50 tilavuudesta	2:1+5%	21" F/4		2 h	
KX45					2 h	
KX46					1,5 h	

## Ruiskutus









	 mm	 bar	 cm		
	1,2-1,4	Max 2,5	15 - 20	1/2 kerrosta +1-2	Välihaih- dunta 5-10 min
					
 HVLP	1,2-1,3	Max 2	10-15		



## Kuivumisajat


20° C

60° C\*

Short wave IR

						
<b>KX44</b>	1h15'	5h	6h 30'	8h	24h	
<b>KX45</b>	50'	4h30'	6h	7h	24h	
<b>KX46</b>	40'	4h	5h30'	6h	24h	

		
<b>KX44</b>	30'	
<b>KX45</b>	30'	
<b>KX46</b>	25'	

	 IR	FLASH OFF	FULL BAKE
<b>LIGHT</b>		5'	10'
<b>DARK</b>		4'	8'
<b>METALLIC</b>		5'	10'

## TYÖKALUJEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut puhdistustinnerillä ennen tuotteen kovettumista.

## TURVALLISUUS

Noudata käyttöohjeita. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

## VARASTOINTI

Säilytä ilmastoidussa tilassa, suojaa auringonvalolta. Lämpötila +5°C and +30°C.