Primapox 6041

Harmaa 2-komponenttinen epoksipohjamaali



Ominaisuudet

- Korroosionesto-ominaisuudet.
- Mahdollistaa suuren kalvonpaksuuden.
- Soveltuu märkä-märälle-maalausmenetelmään.
- Tuotetta tulee käyttää tiloissa, jotka täyttävät EU-direktiivin 2010/75/EU vaatimukset.
- Tarttuu suoraan rautaan, ruostumattomaan teräkseen, sinkittyyn ja sähkösinkittyyn teräkseen, alumiiniin, ABS-muoviin, PVC:hen ja metakrylaattiin.

Tuote	Tuotenimi	Sekoitussuhde
Pohjamaali	PRIMAPOX 6041	
Kovete	E-6325	4:1
Ohenne	SOLV UNIVERSAL 5	0-20%
Ohenne	SOLV UNIVERSAL 3	0-20%

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus	Myyntierä
68262	ROBERLO Primapox 6041, harmaa	26 kg	4kpl

Tekniset ominaisuudet

Ominaisuus	Arvo
Ulkonäkö	Sileä
Kiilto	Matta
Tiheys +20°C	1,7kg/l
Kuiva-ainepitoisuus	72-77% (painosta) 55-59% (tilavuus)
Käyttövalmiin seoksen kuiva-ainepitoisuus ilman ohennetta	68-72% (paino) / 52-56% (tilavuus)
Kuivakalvon paksuus	100 µm (2 kerrosta)
Teoreettinen riittoisuus, 1 µm / litra PRIMAPOX 6041	650-700 m²/l
Teoreettinen riittoisuus, 1 µm / litra A+B-seosta ilman ohennetta	510-560 m²/l
Korroosiorasitusluokka, 6041 + 800G (ISO 12944)	C5 high (240 µm + 60 µm)
Korroosirasitusluokka 6041 + 902G (ISO 12944)	C5 medium (240 µm + 60 µm)

ALUSTA JA PINNAN ESIKÄSITTELY

Alusta	Puhdistus	Hionta	Loppupuhdistus
Vanhat maalipinnat	DA93	P360/400	DA93
Teräs	DA93	-	DA93
Sinkitty teräs	DA93	-	DA93
Alumiini	DA93	-	DA93

	Pieni pinta		Suuri pinta	
Lämpötila	Kovete	Ohenne	Kovete	Ohenne
18-25	E-6325	SOLV UNIVERSAL 5	E-6325	SOLV UNIVERSAL 5
>25	E-6325	SOLV UNIVERSAL 5	E-6325	SOLV UNIVERSAL 3

ALUSTA JA PINNAN ESIKÄSITTELY

	Menetelmä	% Ohenne (Vol.)	Viskositeetti +20°C (Ford 4)	Ilmanpaine	Maalipaine (BAR)	Suutin (mm)	Kerrokset / kuivakalvo	Haihdutus
	Airless	0-15%	50-60"	---	190	11/40	1x 80-100	---
	Airmix	0-15%	50-60"	2	130	13/40	1x 70-90	---
	Yläsäiliöruisku	20%	30-40"	2-3	---	1.6-1.8	2x 40-50	10'-15'
	Paineilmaruisku	5-25%	25-45"	2-3	---			
	Seoksen käyttöaika	3 tuntia						

Jos vaatii lisäaineen käyttöä, se on otettava huomioon liuottimen määrässä.

 Lämpötila	 Paksukalvoinen täyttöpohjamaali	 Eristävä pohjamaali
20° C	Vähintään 4 h – enintään 7 päivää (P360/400)	1 h
60° C	30min	30min

Märkä-märälle-menetelmässä paremman lopputuloksen saavuttamiseksi suositellaan 4–8 tunnin odotusta ennen päällemaalausta.

Tuote saavuttaa parhaat ominaisuutensa 15 päivän ilmakuivauksen jälkeen (+18–22 °C) tai nopeammin korkeammassa lämpötilassa

TURVALLISUUS

- Noudata tuotteen etiketin ohjeita.
- Lisätiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.
- Noudata kansallisia työturvallisuus-, työterveys- ja jätehuoltomääräyksiä.

VARASTOINTI

- Säilytä hyvin ilmastoidussa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta.
- Säilytyslämpötila +5...+30 °C.

TAKUU / SÄILYVYYS

- Yksi vuosi alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.

AMMATTIKÄYTTÖ JA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Nämä tuotteet on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Käyttöturvallisuustiedotteeseen tulee tutustua ennen käyttöä ja pakkauksen varoituksia tulee noudattaa.

Käyttäjä on yksin vastuussa tuotteen oikeasta käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä sekä asiakirjoissa ilmoitettujen teknisten ja turvallisuustietojen noudattamisesta. ROBERLO S.A.U. ei vastaa tuotteen virheellisestä käytöstä.

Tämän asiakirjan tiedot perustuvat valmistajan tieteelliseen ja tekniseen tietämykseen julkaisuhetkellä. ROBERLO voi muuttaa tietoja tai lopettaa niiden julkaisemisen kokonaan tai osittain milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttäjän vastuulla on varmistaa tietojen ajantasaisuus. Tämän asiakirjan uusin versio korvaa kaikki aiemmat versiot.

Kaikkia tässä esitettyjä ehtoja sovelletaan myös myöhempiin muutoksiin. Lisätietoja saa asiakaspalvelusta tai tekniseltä osastolta.

Huomautus: Suomenkielinen käännös alkuperäisestä englanninkielisestä DI15-tuoteselosteesta. Teknisiä arvoja ei ole muutettu.