



Python Wrap

Nopea ja helppo tapa korjata vuotavat putket. Sopii kaiken tyyppisille materiaaleille. Python Wrap on suunniteltu vähentämään seisokkiaikaa ollen helppo ja nopea tapa tehdä korjaukset kaikille putkistomateriaaleille.



Ominaisuudet & Edut

- Helppokäyttöinen ja yksikomponenttinen.
- Python Wrap ei vaadi sekoittamista.
- Voidaan asentaa käsin, helppokäyttöinen.
- Ei pala.
- Voidaan hioa ja maalata, pintakuiva 30 minuutin jälkeen.
- Kestää bensaa, öljyä, happoja, alkalia ja monia muita kemikaaleja.

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
30207	KENT Python Wrap 1,5 m x 50 mm	1 kpl
30242	KENT Python Wrap 2,7 m x 75 mm	1 kpl
30257	KENT Python Wrap 4,5 m x 100 mm	1 kpl

Käyttökohteet

Nopeatoiminen Python Wrap mahdollistaa nopeat korjaukset putkiin, työkalujen kahvoihin, letkuihin teollisuudessa, veneissä ja muissa ajoneuvoissa, tankkeihin, kastelujärjestelmiin ja sadettajiin sekä säiliöihin.

Sopii myös pakoputkistoihin ja muihin korkean lämpötilan omaaviin kohteisiin. Kuivuttuaan tuotetta voidaan hioa ja maalata. Tarttuu liki kaikkeen: Savi, lyijy, teräs, kupari, valurauta, kumi, muovit, betoni, lasikuitu & alumiini.

Käyttöohjeet

1. Puhdista ja karhenna korjattava kohde. Poista paine korjattavista putkistoista.
2. Poista taustapaperi mustasta aluspaikasta ja aseta tiiviisti reijän tai halkeaman päälle.
3. Käytä kumihansikkaita ja avaa foliopakkaus. Laita Python Wrap lämpimään veteen n. 20 sekunnin ajaksi.
4. Käytä koko rulla Python Wrapia. Aloita rullaaminen n. 2,5 cm ennen vuotokohtaa (putken suuntaisesti) ja jatka rullaamista vuotokohdan yli jatkaen n. 2,5 cm vuotokohdan yli.
5. Purista ja pyöritä/kiristä Python Wrapia tiiviisti putken ympäri ja valele samanaikaisesti vedellä kunnes pinta alkaa tuntua tahmealta. Odota n. 30 minuuttia ja kytke paine.



Tekniset tiedot

Python Wrap

Varastointi:	24
Tullin tariffikoodi:	3917 32 51
VOC:	16 g/l
Kemikaalinsieto:	
(ASTM D 543, TESTI 2KK 22C):	Rikkihappo 10%-50% - ei muutosta Suolahappo 10%-50% - ei muutosta Natriumhydroksidi 20% - ei muutosta Typpihappo 50% - Polttava/pistävä Bensiini-tolueeni-ksyleeni-mineraalitärpätti: ei muutosta
Lämmönsieto:	
butyyliapaikan kanssa:	149C jatkuva 260C ajoittain
ilman butyyliapaikkaa:	260C jatkuva ei paineistetussa kohteissa
Vetolujuus:	17,5 kg/mm ²
Taivutusvoima:	11,3 kg/mm ²
Puristuslujuus:	1,87 kg/mm ²
Paineensieto:	Max 35,2 kg/mm ² oikein asennettuna.