



# ROBERLO Kronox 3700 UHS 3:1 ilmakuivuva kirkas lakka

Helppokäyttöinen 3:1 erittäin nopea kirkas lakka.



## Ominaisuudet & Edut

- Matala VOC
- Kuivuu huoneenlämmössä
- 40C asteessa jopa 10min valmista !

## TEKNISET TIEDOT

Koostumus:	Akryyli 2K
Väri:	Väritön
Ominaispaino:	1,0 kg/l, 20°C
Viskositeetti CF/4:	18"/19", 20°C
Kuivapaksuus:	50-60 micronia (2 kerrosta)
Riittoisuus:	9 m <sup>2</sup> /l (50mic)
VOC:	395 g/l
Kiintoainepitoisuudet:	61%

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
601319	ROBERLO Kronox 3700 lakka (3:1)	3 litraa / 3 kpl
64408	ROBERLO K34 hidas kovettaja	1 litra / 6 kpl
64409	ROBERLO K35 standardi kovettaja	1 litra / 6 kpl



## Pinnan valmistelu

Levitä Kronox 3700 pohjalle välihaihdunnan jälkeen.

## Sekoitussuhde

Hidas	100:33 volume	3:1	19° F/4	20°C	1h30'
Norm,	100:36 paino				1h30'

## Käyttö

	1,2-1,3	2-2,5	15-20	1/2 + 1	0-1'
	1,2-1,3	2	10	1 + 1	5-10'

## Kuivumisajat

			20°C			40°C		IR - OC		
K34	40'	1h	1h15'	2h	2h15'	K34	15'	Vaalea	4'	6'
K35	15'	45'	50'	1h15'	1h30'	K35	10'	Tumma	3'	5'



## Huomioita

Tarvittaessa lakka voidaan kiillottaa kun pinta on täysin jäähtynyt. Kosteus vaikuttaa lakkaan merkittävästi joten työvälineiden täytyy aina olla täysin kuivia. Sulje kovettajapurkki välittömästi käytön jälkeen. Kun suhteellinen kosteus on yli 70% ja/tai lämpötila laskee alle +10C on suositeltavaa kuivata +50C

## Työvälineiden puhdistus

Käytä tinneriä puhdistukseen

## Turvallisuus

Noudata käyttöohjeita. Lisätietoja Käyttöturvatieotteessa.

## Säilytys

Säilytä tuotetta ilmanvaihdollisessa tilassa poissa suoralta auringonvalolta. Säilytys +5 - +30C