



ROBERLO Kronox 510 UHS kirkaslakka

Kronox 510 kirkaslakan korkea kiintoainepitoisuus ja korkea viskositeetti ehkäisevät valumista ja helpottavat levittämistä. Lopputulos on syväkiiltainen, tasainen ja kova.



Ominaisuudet & Edut

- Erityisen helppokäyttöiseksi suunniteltu
510 Kronox UHS takaa loistavan lopputuloksen
- Tasainen ja kova pinta

TEKNISET TIEDOT

Koostumus:	Akryyli 2K
Väri:	Kirkas, väritön
Ominaispaino:	1,0 kg/l, 20°C
Viskositeetti CF/4:	19", 20°C
Kuivapaksuus:	50-60 micronia (2 kerrosta)
Riittoisuus:	9 m ² /l
Kiintoainepitoisuudet:	63 % Kronox 501 62 % Vetovalmis (100:50) 59 % Vetovalmis (100:50:5)
VOC:	380 g/l Vetovalmis (100:50) 2004/42/EC 407 g/l Vetovalmis (100:50:5) 2004/42/EC

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
66201	Kronox 510 UHS Kirkaslakka	1 l kanisteri, 12 kpl
66203	Kronox 510 UHS Kirkaslakka	5 l kanisteri, 3 kpl
62639	ROBERLO KX44 uhs hidas kovettaja	2,5 l kanisteri, 3 kpl
62640	ROBERLO KX45 uhs standardi kovettaja	500 ml purkki, 12 kpl
62642	ROBERLO KX45 uhs standardi kovettaja	2,5 l kanisteri, 3kpl
62643	ROBERLO KX46 uhs nopea kovettaja	500 ml purkki, 12 kpl
62645	ROBERLO KX46 uhs nopea kovettaja	2,5 l kanisteri, 3 kpl



Kovettajat

Lämpötila °C	Kovettaja	Kovettaja	Ohennin (vapaaehtoinen)
< 18	KX46	KX45-KX46	S322
18 - 25	KX45- KX46	KX44-KX45	S322
> 25	KX44-KX45	KX44	S324

Sekoitussuhteet

Kronox 510	A B C		S	A B
				20°C
KX44				1,5-2 h
KX45	100:50:0-5 tilavuus	2 : 1	19"	1,5-2 h
KX46	100:52:0-4 paino		F/4	1-1,5 h

Ohjeita

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20		
	1,3-1,4	4	15 - 20	2	5'-10'
	1,2-1,4	2	10		

Kuivumisajat

20° C						60° C*		Lamputus		
									FLASH OFF	FULL BAKE
KX44	45'	4h	6h	8h	24h	KX44	20'	LIGHT	5'	10'
KX45	40'	3h	5h	6h	24h	KX45	20'	DARK	4'	8'
KX46	35'	3h	4h	5h	24h	KX46	15'	METALLIC	5'	10'

(*) Odota 10-15 min ennen lämmitystä