



MULTYFILLER PLUS

C18

VERSION: 050215

Page: 1/2

Korkean kiintoainepitoisuuden omaava 2K VOC HIONTAVÄRI

KUVAUS

Multifiller Plus on 2K VOC yhteensopiva hiontaväri. Uudenaikainen rakenne takaa hyvän eristyksen ja korroosionkeston, hyvän hiottavuuden sekä tasaisen pinnan. Kaikki nämä ominaisuudet tekevät **MULTYFILLER PLUSSASTA** hyvän perustan laadukkaalle maalaukselle. Tuotetta voidaan käyttää teräksille, alumiineille, galvanoidulle, lasikuidulle sekä polyesterimuoveille.

OMINAISUUDET

Pohja-aine:	Acryyli 2K		
Väri:	Z1 Vaaleanharmaa	Z4 Tummanharmaa	
Ominaispaino:	1,5 kg/l	1,5 kg/l	(20°C)
Kuivakalvon paksuus:	150 micronia	150 micronia	2 Kerrosta
Voc:	390 g/l	398 g/l	Multyfiller Plus Primer
	410 g/l	418 g/l	Ruiskuvalmiina
Kuiva-ainepitoisuus:	71 %	68 %	Ruiskuvalmiina
Riittoisuus:	10 m ² /l	10 m ² /l	150 micronia

OHEISTUOTTEET

F500 Normaali Kovetin
F600 Nopea Kovetin

T° (°C)	Kovetin	
< 22	F500	F600
> 22	F500	F500



Pinnan Valmistelu

Vaiheet		Kitti	OEM Maali	Cataforesis
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

Sekoitussuhde

Multyfiller Plus	A + B	S	A B
F500	100:25 Määrä	4:1	30' 20°C
F600	100:16 Paino	50" F/4 20°C	25' 20°C

Ruiskutus

	mm	bar	cm		
	1,7-1,9	3-4	15-20	2	5' 20°C
HVLP	1,7-1,9	3	10	2	

Kuivumisajat

20° C

60° C

IR - OC

F500	15'	30'	3 h	3 h
F600	10'	25'	2 h	2 h

F500	30'	30'
F600	30'	30'

	LAMPUN ETÄISYYS	HAIHDU NTA- AIKA	Uunitus
F500	80 cm	5'	7'
F600	80 cm	5'	7'

Hionta

	Epäkesko		
Aloitus	3	P360	P360
Lopetus		P600	P600

- Puhdista työvälineet tinnerillä ennen tuotteen kovettumista.
- Seuraa tuote-etiketin ohjeita. Enemmän työturvallisuustietoa saat tilaamalla Käyttöturvatieoiteen
- Varastoidaan hyvin ilmastoidussa paikassa, (+5°C - +30°C)
- Takuu avaamattomassa pakkauksessa yksi vuosi valmistuspäivämäärästä.

Kaikissa teknisissä kysymyksissä ota yhteys Jasper Oy:n tekniseen osastoon.

Vinkki:

Ruiskuta ensin laajempi ala, jonka jälkeen pienempi täytävä kerros.