



## ROBERLO UNIX 450HS kirkaslakka

Korkean kiintoainepitoisuuden omaava 2K akryylilakka. Kestää hyvin naarmuuntumista ja sopii vaativiinkin kohteisiin. UNIX 450 HS kuivuu nopeasti, laadusta tinkimättä. Riittoisa, voidaan laimentaa jopa 5 %:lla ohenninta jos alue on suuri.



### Ominaisuudet & Edut



- Korkea kiintoainepitoisuus
- Kova, hyvä naarmun- ja kulutuksenkesto
- Nopea työstö ja loistava lopputulos

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
67947	Unix 450 HS 2:1	5 l, 3 kpl
62084	C355 norm. kovettaja	2,5 l, 3 kpl
62087	C356 nopea kovettaja	2,5 l, 3 kpl





### TEKNISET TIEDOT

<b>Pohja-aine:</b>	2K akryyli
<b>Väri:</b>	Väritön
<b>Ominaispaino:</b>	0,998 kg/l @ 20°C
<b>Viskositeetti CF/4:</b>	18 @ 20°C
<b>Kuivan kalvon paksuus:</b>	50-60 mikronia (2 kerrosta)
<b>Riittoisuus:</b>	9-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Kiintoainepitoisuus:</b>	49 % UNIX 450HS 48 % 100:50 seos 46 % 100:50:5 seos
<b>VOC:</b>	493 g/l UNIX 450HS 504 g/l 100:50 seos 515 g/l 100:50:5 seos

**KUIVUMISAJAT JA KOVETTAJAN VALINTA**

			
T° (°C)	KOVETTAJA	KOVETTAJA	OHENNIN (vapaaehtoinen)
< 18	C356	C356	S322
18 - 25	C355-C356	C354-C355	S322-S324
> 25	C355	C354	S324










**SEKOITUSSUHDE**

Unix 450HS				
			20°C	
C354				4 h
C355	100:50:0-5 (tilavuussuhde)	2 : 1 (tilavuussuhde)	18" F/4	4 h
C356			Ford-viskositeetti 4 mm virtauskupilla	3 h










**PINNAN VALMISTELU**

Ruiskuta UNIX 450HS värimassan päälle välihaihdunnan jälkeen.

**TYÖVAIHEET**

						
	mm	bar	cm			
	1,2-1,4	2-3	15 - 20			
	1,3-1,5	4	15 - 20	2		5-10'
	1,2-1,3	2	10			

**KUIVUMISAJAT**

	20° C					60° C			Lyhytaalto IR		
										FLASH OFF	FULL BAKE
C354	20'		3h	4h	6h	18h			LIGHT	5'	10'
C355	14'		2h30	4h	5h	18h			DARK	4'	8'
C356	13'		2h	3h	4h	18h			METALLIC	5'	10'