



VELOX 6:1 UHS pohjaväri

ROBERLO Velox on 2K UHS 6:1 erittäin nopeasti kuivuva akryylihiontaväri moniin käyttökohteisiin. Sopii erinomaisesti viimeistelyprimeriksi hyvän levittyvyytensä, peittävyytensä ja laadukkaan pintansa ansiosta.

Erittäin nopea ruiskutus, ei vaadi välihaihduntaa kerrosten välissä. Maalattavissa märkää märeille jopa 15 minuutissa.



Ominaisuudet

Pohja-aine:	2K Akryyli
Värit:	V0 valkoinen V6 musta
Ominaispaino:	1,4 kg/l 20°C
Kuivan kalvon paksuus ja riittoisuus:	
Täyttö:	80 mikronia, 6-7 m ²
Viimeistely:	50 mikronia, 8-10 m ²
Märkää märeille:	25 mikronia, 16-18 m ²

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus	Myyntierä
69959	ROBERLO Velox V0 UHS 6:1 valk	3 litraa	4 kpl
69960	ROBERLO Velox V6 UHS 6:1 musta	3 litraa	4 kpl
62639	ROBERLO KX44 uhs hidaskovettaja	2,5 litraa	3 kpl
62642	ROBERLO KX45 uhs standardi kovettaja	2,5 litraa	3 kpl
62640	ROBERLO KX45 uhs standardi kovettaja	500 ml	12 kpl
64544	ROBERLO Voc Plus, ohennin	1 litra	6 kpl

Oheistuotteet

KX44 Hidas kovettaja
KX45 Standardi kovettaja




Voc Plus, ohennin








Lämpötila

<18°C	18-25°C	>25°C
KX45	KX45	KX44
KX45	KX45	KX44-KX45

Sekoitussuhteet

	Täyttö		Viimeistely		Märkää märälle	
	Til.	Paino	Til.	Paino	Til.	Paino
 Velox KX44-45 Hardener Voc plus LOW VOC Additive Slow/Std.	6	100	6	100	6	100
	1	12	1	12	1	12
	10%	7	20%	16	40%	26
 F/4 a 20°C	60"		30"		15"	
 20°C	15'		30'		30'	



Colors	Mixing ratio VO:V6	Recommended finishes
R1 	100:0	White, Yellow, Orange
R2 	95:5	Red
R3 	70:30	Green, Blue and light Grey, Green, Blue, Red and Grey metallic light, Yellow, Beige and metallic Orange
R4 	40:60	Green, Blue and Grey dark, Green, Blue and metallic Grey dark
R5 	0:100	Black, metallic Black

Ruiskutus



	Täyttö	Viimeistely	Märkää märälle
	1,7 - 1,9	1,4 - 1,6	1,3
HVLP/HT			
	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	2 - 2,2
	2	2	2
Coats			
	0'	0'	0'
20°C			

Kuivumisajat

	Täyttö	Viimeistely	Märkää märälle
	-	-	15' - 60'
KX			
	45' - 60'	30' - 45'	>60'
KX			

Työvaiheet



Prosessi	OEM värin päälle	Kataforeesi	Polyesteri-kitit	Teräs	Sähkö-sinkitty	Polyesteri
Täyttö						
P240	•	•	•	•	•	•
DA93	•	•	•	•	•	•
Viimeistely						
P240 P320	•	•	•	•	•	•
DA93	•	•	•	•	•	•
Mätkää märälle						
P400	•	•	•	•	•	•
DA93	•	•	•	•	•	•

Hionta

	High build filler	Primer surfacer	Non sanding
ORBIT 3-5	P500	P500	SANDING PAD Microfine