



Kronox 530 - UHS 2:1 kirkaslakka

Kronox 530 on korkean kiintoainepitoisuuden syväkiiltainen 2:1 kirkaslakka laatua vaativiin automaalaamoihin. Kronox 530 tarjoaa muhkean lopputuloksen ja on helppo ruiskuttaa valumisenesto-ominaisuuksiensa ansiosta. Pysyy pystypinnoilla poikkeuksellisen hyvin.

Tuote on kehitetty täydentämään Kronox-sarjan tehokkaimpia kirkaslakkoja, joiden joukosta se erottuu edukseen valumattomuutensa ja lopullisen kiiltonsa ansiosta. Yhdessä KX43-kovetteen kanssa 530:n suorituskyky paranee entisestään ja kiillon syvyys paranee.



Ominaisuudet

Pohja-aine:	2K Akryyli
Väri:	Väritön
Ominaispaino:	1,0 kg/l (20°C)
Kuivakalvon paksuus:	50-60 micronia
Voc:	415 g/l Lakka 417 g/l ruiskuvalmiina
Kiintoainepitoisuus:	59% lakka 58 % Ruiskuvalmiina
Riittoisuus:	9-10 m ² /l
Viskositeetti CF/4:	21" (20°C)

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus	Myyntierä
602507	ROBERLO Kronox 530	2 litraa	3 kpl
600115	ROBERLO KX43 extrahidas kovettaja	2,5 litraa	3 kpl
62640	ROBERLO KX45 standardi kovettaja	500 ml	12 kpl
62642	ROBERLO KX45 standardi kovettaja	2,5 litraa	3 kpl

Oheistuotteet

Ruiskuta Kronox 530 värimassan päälle vasta valmistajan ilmoittaman välihaihdunnan jälkeen.

KX43 Ekstrahidas kovettaja


KX45 Normaali kovettaja



Kovettajan valinta

		
LÄMPÖTILA (°C)	KOVETTAJA	KOVETTAJA
< 18	KX45	KX43
18 - 25	KX43 - KX45	KX43
> 25	KX43	KX43

Sekoitusuhteet

				
			20°C	
KX43	100:50 tilavuudesta	2:1	21"	2h
KX45	100:52 painosta		F/4	

Ruiskutus

	 mm	 bar	 cm		
	1,2 - 1,4	Max. 2,5	15 - 20	2 kerrosta	Välihaihdunta 5-10 min
 HVLP	1,2 - 1,3	Max. 2	10 - 15		

Kuivumisajat

					
20 °C					
KX43	1h30'	5h	6h30'	8h	24h
KX45	1h	4h30'	6h	7h	24h

	
60 °C	
KX43	30'
KX45	30'

	FUL OFF	FUL BAKE
IR-OC		
VAALEAT VÄRIT	5'	10'
TUMMAT VÄRIT	4'	8'
Metallivärit	5'	10'

Huomioita

Kosteus vaikuttaa lakan ruiskutusprosessiin joten työvälineiden täytyy olla täysin kuivia. Sulje kovettajapurkki välittömästi käytön jälkeen. Ilmankosteuden ollessa yli 70% ja/tai alle +10c suositellaan uunitusta @ 60°C.

TYÖKALUJEN PUHDISTUS

Puhdista työkalut puhdistustinnerillä ennen tuotteen kovettumista.

TURVALLISUUS

Noudata käyttöohjeita. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

VARASTOINTI

Säilytä viileässä ilmastoidussa tilassa, suojaa auringonvalolta. Lämpötila +5°C and +30°C.