

ESITTELY

A80 on ruiskutettava polyesterikitti, joka on erityisesti suunniteltu helpoksi hioa. A80 kuivuu nopeasti ja tekee tasaisen pinnan. Voit ruiskuttaa paksuja pintoja ilman riskiä irtoamiselle.

A80 voi ruiskuttaa suoraan paljaalle matalille, epoxi primerille tai vanhan värin päälle. Epoxi primerin päälle levitettäessä tulee epoxin antaa kuivua min. 24 h maksimaalisen tartunnan saavuttamiseksi. Älä käytä A80:tä thermoplastisille tai nitrosynteettisille pinnoille.

A80 ei tarvitse ohentaa, mutta siihen voi lisätä 5% polyesteritinneriä.

A80 käyttäytyy kuin kitti, se tulee eristää primer fillerillä (Versis, Multyfiller, Megax...).



OMINAISUUDET

Pohja-aine:	Tyydyttymätön polyesteri
Väri:	Harmaa
Ominaispaino:	1,5kg (20°C)
Kuivakalvon paksuus:	400 micronia 2 kerrosta
VOC:	477 g/litra
Riittoisuus:	4m ² / l (400 micronia)

MUUT TUOTTEET

Kovete (kuuluu toimitukseen)

PINNAN VALMISTELU

PROSESSI		Epoxiprimert	OEM-maali	Kataforeesi
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

A80

RUISKUKITTI

**C1**

Versio: 157013

Sivu: 2/3

SEKOITUSSUHDE

A80		
Kovettaja	100:5 tilavuus	25' @ 20°C
	100:3 paino	

KÄYTTÖ

	mm	bar	cm		
	2,0 - 2,5	3	15 - 20	2	5' 20°C
	2,0 - 2,5	2	10	2	

KUIVUMISAJAT

20° C

60° C

Lyhytaaltoinfrapuna

									Lampun etäisyys	Salama pois	Valmis
	20'	60'	3 h	3 h		25'	25'		80 cm	--	5'-6'

HIOMINEN

	ORBIT (mm)		
ALOITUS	5 mm	P180	P180
LOPETUS		P240	P240

KALUSTON PUHDISTUS

Puhdista tinnerillä ennen kuin aineiden reaktioaika umpeutuu.

TURVALLISUUS

Noudata pakkauksen käyttöohjeita. Lisätietoa saat tarvittaessa käyttöturvallisuustiedotteesta.

Maahantuoja:

Kolmenkulmantie 20 Puh. 03 - 345 0580
33470 Ylöjärvi Fax. 03 - 345 1075

www.jasper.fi
jasper@kenttuotteet.fi

A80

RUISKUKITTI

**C1**

Versio: 157013

Sivu: 3/3

SÄILYTYS

Säilytä hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä suojassa suoralta auringonvalolta. Säilytys +5°C - +30°C.

TAKUU

Avaamattomana 1 vuosi valmistuspäivästä.