



KRONOX 610

Helppokäyttöinen ja nopea 2:1 UHS Kirkaslakka

OMINAISUUDET

- Matala VOC
- Erittäin nopea kuivuminen kauttaaltaan
- Toimii hyvin niin paikka- kuin ylimaalauksissa
- Hyvä tuottavuus ja nopea kuivuminen optimoivat ajankäytön
- Voidaan kiillottaa jopa viiden tunnin kuluttua ruiskutuksesta ilman uunitusta!

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero:	66036 1 l 66037 5 l
Pohja-aine:	2K Akryyli
Väri:	Kirkas, väritön neste
Ominaispaino:	1,0 kg/l (20°C)
Viskoosi CF/4:	18-19" (20°C)
Kuivakalvon paksuus:	50-60 micronia (2 kerrosta)
Peitto:	9 m ² /l (50 micronia)
VOC:	410 g/l (käyttöliuos)
Liutinainepitoisuus:	59 %



PINNAN VALMISTELU

Lisää Kronox 610 vesimassan päälle valmistajan suostelemien flash-off-aikojen puitteissa. Liuotinpohjaisten maalien päälle lakattaessa lisää Kronox 610 vasta kun massa on kokonaan kuivunut.

HUOMIOITAVAA



Kosteus ei ole hyväksi lakalle, joten ruiskujen tulee olla ehdottoman kuivia. Sulje kovettaja välittömästi käytön jälkeen. Älä käytä lakkaa, jos suhteellinen ilmankosteus on yli 70 %. Älä käytä lakkaa alle 10°C lämpötilassa.

VINKKI





Ylimaalauksissa tai korkeissa lämpötiloissa käytä KX44-kovettajaa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

MUUT TUOTTEET









62639 KX44 UHS hidas kovettaja 2,5 litraa
 62640 KX45 UHS standardi kovettaja, 500 ml
 62642 KX45 UHS standardi kovettaja 2,5 litraa
 62643 KX46 UHS nopea kovettaja, 500 ml
 62645 KX46 UHS nopea kovettaja 2,5 litraa

		
T° (°C)	KOVETTAJA	KOVETTAJA
< 18	KX46	KX46
18 - 25	KX45 - KX46	KX45 - KX44
> 25	KX45	KX44










SEKOITUSSUHDE

KRONOX 610				
			20°C	
KX44	100:50 tilavuus	2 : 1	18-19" F/4	1,5 h
KX45	100:52 paino			1,5 h
KX46				1 h

KÄYTTÖ

					
	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20	1/2 +1 tai 2	5-10 min
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10		

KUIVUMINEN

	20° C					50° C		Short wave IR		
									FLASH OFF	FULL BAKE
KX44	20 min	1h 15min	2 h	2h 30min	5 h	KX44	15 min	LIGHT	4 min	6 min
KX45	15 min	1 h	2 h	2h 30min	5 h	KX45	10 min	DARK	3 min	5 min
KX46	14 min	45 min	1h 30min - 1h 45min	2h 15min	5 h	KX46	5-10 min	METALLIC	4 min	6 min