



# ROBERLO Omniplast

Laadukas ja erittäin riittoisa tartunta-aine kaikille muoveille.



## Ominaisuudet & Edut

- Tarttuu kaikkiin muoveihin
- Yhteensopiva kaikkien Roberlon 2k pohjavärien kanssa
- Yhteensopiva myös UV pohjavärien kanssa (Halley UV200)

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
601206	ROBERLO Omniplast tartunnan edistäjä, 500 ml	6 kpl

## Käyttö ja käyttöohje

Lisäaine 2K pohjaväreille nopeuttamaan muoviosien korjausta.

Omniplast voidaan sekoittaa kaikkien Roberlon 2K pohjavärien kanssa sekä Halley UV-pohjavärien kanssa sekä levittää suoraan kaikille muovipinnoille.

1. Sekoita tartunta-aine yhteen pohjavärien kanssa
2. Paremmen tartunnan saamiseksi sekoita 10-15 minuuttia ennen levitystä.



## Sekoitus

PRIMER		SEKOITUS
MEGAX	ERITTÄIN TÄYTTÄVÄ	6 %
MULTYFILLER EXPRESS	NORMAALI HIONTAVÄRI	12 %
	MÄRKÄÄ MÄRÄLLE	6 %
MULTYFILLER GRIP	ERITTÄIN TÄYTTÄVÄ	6 %
	NORMAALI HIONTAVÄRI	6 %
	MÄRKÄÄ MÄRÄLLE	6 %
VERSIS	ERITTÄIN TÄYTTÄVÄ	6 %
	NORMAALI HIONTAVÄRI	6 %
	MÄRKÄÄ MÄRÄLLE	18 %
VELOX	NORMAALI HIONTAVÄRI	18 %
	MÄRKÄÄ MÄRÄLLE	18 %
MULTYSEAL	MÄRKÄÄ MÄRÄLLE	6 %
MULTYFILLER PLUS	NORMAALI HIONTAVÄRI	12 %
FONDO UV		12 %

## Käyttö

	1.2-1.3	1.8-2.0	15-20	1-2	0-2'

## Kuivumisaika

20°C	5'	10-15'



## OMNIPLAST YHDESSÄ POHJAVÄRIN KANSSA

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi:

1. Käytä rasvanpoistajaa ja liinaa
2. Hio / tasoita muovipinta seuraavasti:

TYÖ			VANHA MUOVI			UUSI MUOVI
	P240 - P320	↓	✓		↓	✓
				✓		
	P400		✓			
						✓

3. Käytä rasvanpoistajaa ja liinaa
4. Valmistele sekoite käytettävän pohjavärin ohjeen mukaisesti.

## OMNIPLAST ENNEN POHJAVÄRIÄ

TYÖ			VANHA MUOVI			UUSI MUOVI
	P240 - P320	↓	✓		↓	✓
				✓		
	P400		✓			
						✓

### Tekniset tiedot

<b>Tuote:</b>	Kloorattu polyolefiini
<b>Väri:</b>	Väritön
<b>Ominaispaino:</b>	0,9 kg/l (20C)
<b>VOC:</b>	904 g/l
<b>Tuotto:</b>	10-20 m <sup>2</sup> /l