

Ajovaloumpion polymerointikorjaussetti ja umpioneste.

Polymerointineste umpioiden kunnostukseen. Korjaa mm. auringosta tai säästä johtuvia umpioiden naarmuja ja harmaantumista nopeasti ja helposti.



Ominaisuudet & Edut

- Nopea ja helppo käyttää
- UV-suojaus
- Kiiltävä lopputulos

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus
APKRO	Ajovaloumpion polymerointikorjaussetti	Salkku
APKRO-1	Polymerointineste umpioille	600 ml

Tuote ja Käyttökohteet

Kätevä ja helppo ajovalonkunnostussarja. Järjestelmä hyödyntää muovin polymerointia höyrystyksen kautta. Lämmitysastia lämmittää ja höyrystää vaikuttavan aineen, joka yhdistyy ajovalon muoviin muodostaen uudenveroisen ja kiiltävän pinnan. Jopa 20-30 ajovaloa yhdellä pullollisella!

Sisältää

- 600 ml polymerointinestettä
- Höyrystinnokka
- Höyrystinastia
- Virtalähde
- Suppilo ja teline
- Salkku

Salkun koko: 30 x 25 x 17 cm
Paino: 3kg

KÄYTTÖOHJEET

1. PUHDISTUS

- Puhdista käsiteltävä pinta puhtaalla liinalla

2. SUOJAUS

- Suojaa umpioiden reunat välttääksesi vauriot maalipinnoissa ja reunoissa.

3. HIONTA

- Hio läpikotaisesti saavuttaaksesi täydellisen lopputuloksen
- Hionnan voi tehdä joko käsin manuaalisesti (suositellaan vesihiomapaperia) tai koneella (reiätön hiomapaperi).
- Hiomapaperin karkeus riippuu umpioiden kunnosta.
- Viimeistele käyttämällä joko P1500 tai P2000 hiomapaperia.

4. VIIMEISTELY

- Hionnan jälkeen viimeistely täytyy tehdä höyrytysmenetelmällä joka antaa umpioille polymeerisen lopputuloksen.
- Kaada 60 - 80ml WETOR 2310-viimeistelyainetta lämpösäiliöön, liika käyttö ei myöskään haittaa koska voit käyttää aineen uudestaan. Kuitenkin on hyvä muistaa laittaa vähintään minimimäärä jotta voit tehdä työn yhdeltä istumalta.
- Käynnistä lämpösäiliö ja anna aineen lämmitä noin 3minuuttia, voit hieman ravistaa purkkia varovasti jotta aine lämpenee tasaisesti,
- Kaasuuntuessa aine alkaa tulemaan letkusta ulos jolloin viimeistelyn voi aloittaa.
- Höyrytä umpiota koko alueelta ja pystyt toteamaan heti että umpio alkaa kirkastumaan.

HUOMIO: Jos umpio on kirkas et tarvitse uutta käsittelyä heti, jos umpiossa on syviä naarmuja käytä höyryä siihen enemmän.

Kun työ on valmis käännä säiliö pois päältä heti ja odota 2minuuttia. Avaa kansi ja kaada ylimääräinen aine takaisin pulloon

HIOMALAPPUJA

150 mm

66261110863

NO Hiomapyörö Soft P220 150 mm A975 MultiAir 20kpl

63642595575

NO Hiomapyörö Soft P320 150x18 A975 MultiAir 20kpl

63642595577

NO Hiomapyörö Soft P400 150x18 A975 MultiAir 20kpl

66254477927

NO Hiomapyörö Soft P500 150 mm A975 MultiAir 20kpl

66254477932

NO Hiomapyörö Soft P800 150 mm A975 MultiAir 20kpl

63642536301

NO Hiomapyörö Soft P1000 150 mm A975 MultiAir 20kpl

66261110864

NO Hiomapyörö Soft P1500 150 mm A975 MultiAir 20kpl

66623324952

NO Hiomapyörö 150 mm Q255 Soft ICE P2000 15 kpl

76 mm

63642585156

NO Hiomapyörö 76 mm A275 Pro Smart P240 50 kpl

63642569699

NO Hiomapyörö 76 mm A275 Pro Smart P320 50 kpl

63642585169

NO Hiomapyörö 76 mm A275 Pro Smart P400 50 kpl

69957391303

NO Hiomapyörö 76 mm A275 Pro Smart P500 50 kpl

63642585172

NO Hiomapyörö 76 mm A275 Pro Smart P800 50 kpl

63642585180

NO Hiomapyörö 76 mm A275 Pro Smart P1000 50 kpl

66261110860

NO Hiomapyörö 76 mm Q175 Pure Ice P1500 50 kpl

66623324955

NO Hiomapyörö 80 mm Q255 Soft ICE P2000 6 kpl