



ROBERLO Robliner 2K polyuretaanipinnoite

RobLiner on korkealuokkaisen suojan antava 2K akryylipolyuretaanipinnoite. Korkean kemiallisen ja mekaanisen kestävyytensä ansiosta RobLiner sopii käytettäväksi esim. maansiirto- ja raskaassa kalustossa.



Ominaisuudet & Edut

- Lopputuloksena siisti struktuuri
- Korkea mekaaninen kestävyys (naarmut, kolhut...)
- Korkea kemiallinen kesto (liuottimet, rasvat, pesuaineet)
- Tehokas suoja korroosiota vastaan
- Hyvä säänkesto
- Voidaan päällemaalata useimmilla nykyaikaisilla maalausjärjestelmillä, mm. vesimassat
- Sopii käytettäväksi KENT Syphon Gunilla

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus, myyntierä
66599	RobLiner Polyuretaanipinnoite	600 ml, 12 kpl
66600	Roberlo Kovettaja 200 ml (Robliner)	200 ml, 12 kpl
62137	ROBERLO S322 standardi tinneri 2K	5 l, 4 kpl



TEKNISET TIEDOT

Pohja-aine:	Akryyli
Väri:	Musta
Ominaispaino:	1,1 kg/l 20°C
Kuivan pinnan paksuus:	180-230 micronia (0,07-0,09 mm) (1 kerros)
Laskennallinen riittoisuus:	2,3 m ² /l (kovettajan kanssa, 200 micronia)
VOC:	420 g/l
	460 g/l (laimennettu 15 %)
	500 g/l (laimennettu 30 %)
Varastointi:	+5°C - +30°C
Lämmönkesto:	+ 85°C

Puhdista työkalut liuotinpuhdistusaineella ennenkuin tuotteen käyttöäika umpeutuu. Lisätietoa käyttöturvallisuustiedotteesta. Seuraa käyttöohjeita.











PINNAN VALMISTELU

MATERIAALI			POHJAVÄRI
Teräs		✓	
Alumiini	✓	✓	Primanyl 2120 / Aircolor Etch Primer 1k*
Galvanoitu	✓	✓	Primanyl 2120 / Aircolor Etch Primer 1k*
Uppomaalattu	✓	✓	Primanyl 2120 / Aircolor Etch Primer 1k*
Polyesterikitti	✓	✓	
Epoksipohjaväri	✓	✓	
OEM värimassa	✓	✓	
Muovit	✓	✓	Primerplast*
Uppomaalattu	✓	✓	

*Usein alkuperäinen käsittely saattaa auttaa parantamaan tarttuvuutta








SEKOITUSSUHTEET

			
RobLiner Hardener	100:33 tilavuus	3:1	1h
	100:29 paino		

			
RobLiner Hardener	100:33 10-20 % tilavuus	3:1 - 10-20%	1h
	100:29 paino		







Alakannuruiskua käytettäessä kaada oikea määrä kovettajaa suoraan RobLiner-astiaan. Sekoita voimakkaasti 2 minuutin ajan. Seos on käyttövalmis.

TYÖVAIHEET

					
	mm	bar	cm		
		2-4	20-30		45-60'
	1,3-2,0	1-2	15-20	1-2	45-60'

Paine, etäisyys ja suuttimen halkaisija ovat muunneltavissa, mikä takaa monipuolisen käytettävyyden. Kokeile ensin huomaamattomalle alueelle.

KUIVUMISAJAT

20° C				60° C	
					
RobLiner Hardener	5-10'	45-60'	1h - 24h	RobLiner Hardener	30'

Kevyt kerros: 2-3 päivää
Paksu kerros: 7 päivää
IR: ei suositeltu

Mikäli maalataan uudelleen 24 h kuluttua on suositeltavaa hioa kevyesti.

KEMIKAALINKESTO

Vesi	24 hrs	OK
Moottoriöljy	24 hrs	OK
Jarruneste	24 hrs	Pinta pehmenee
Saippua	24 hrs	OK
Ammoniakki 10 %	7 hrs	OK
Etikkahappo 44 %	7 hrs	Pinta pehmenee. Pinnan kovuus palautuu aineen haihduttua
Diesel	10 min	OK
Bensiini	10 min	Pinta pehmenee. Pinnan kovuus palautuu aineen haihduttua
Xyleeni	15 min	Pinta pehmenee. Pinnan kovuus palautuu aineen haihduttua
Asetoni	5 min	Pinta pehmenee. Pinnan kovuus palautuu aineen haihduttua

Jasper
OY